

PARABOND MS35

Descrição do Produto

PARABOND MS35 é um selante e adesivo elástico, monocomponente, de alta viscosidade, a base de polímero MS, para diversas aplicações de colagem e vedação, com ótima propriedade de não escorrimento e que cura ao entrar em contato com a umidade do ar, formando um elastômero de alta resistência. A tecnologia utilizada proporciona resistência às intempéries ambientais superior àquelas dos poliuretanos convencionais, e por não conter isocianato, não agride o operador e o meio ambiente.

PARABOND MS35 atende aos padrões de qualidade na maioria das aplicações na construção civil. Possui excelente adesividade em uma grande variedade de substratos como: concreto, madeira, aço galvanizado, aço, alumínio, cerâmica, fibra de vidro, pinturas, primers para metais, etc.

Propriedades

- **Livre de solvente e isocianato.**
- Excelente adesão na maioria das superfícies.
- Permanece altamente elástico após a cura.
- Tixotrópico – não escorre.
- Aceita pintura após a cura.
- Cura rápida.
- Não ocorre redução no volume – sem retração.
- Aplicação náutica.
- Alta resistência ao UV.

Aplicações

- Maioria das aplicações na maioria dos substratos na indústria da construção.
- Preenchimento de juntas de dilatação.
- Vedação/colagem de painéis em sistemas de refrigeração.
- Vedação, acabamento e colagens diversas que exijam elasticidade permanente.
- Vedação do perímetro ao redor de portas, janelas e outros componentes de construção.
- Vedação contra intempéries em fachadas.
- Sistema de construção de telhados e coberturas.
- Juntas entre materiais de construção pré-moldados.
- Produto indicado para uso profissional.

Instruções

Aplicar em superfícies e limpas e sem poeira, livres de contaminantes em temperaturas na faixa de 5°C e 40°C. A largura da junta deve estar entre 5mm e 25mm. Faça o acabamento do selante antes da formação da pele. Pode ser limpo com um solvente adequado depois do uso. Pode ser pintado com a maioria das tintas após o tempo de 2 horas de secagem.

Limitações

- Qualquer tinta deve ser testada no selante antes de usar.

Estocagem e Validade

12 meses na embalagem fechada e estocada em local fresco e seco, em temperatura entre 5°C e 30°C.

PARABOND MS35 - FICHA TÉCNICA

Data de Edição: 03/2015

Rev.: 03

**Propriedades Técnicas**

Base	Polímero MS	
Sistema de cura	Cura com umidade do ar	
Dureza Shore A	40	+/- 40 (C661)
Densidade	1,45g/ml	
Alongamento de ruptura	>400%	> 100% (D412)
Resistência à tração	0,96 Mpa	> 0,68 (D412)
Resistência ao rasgo	3,9 N/mm	> 1,95 (D624 estampo C)
Formação da pele	40 min. (23°C e 50% UR)	< 12 horas (C679)
Taxa de cura	3 mm/dia (23°C e 50% UR)	
VOC	< 0,5% de voláteis	
Resistência à temperatura	-40°C a +90°C	
Temperatura de aplicação	+5°C a +45°C	